

DISPERZNÍ A PLOŠNÁ LEPIDLA	BÁZE	OBLAST POUŽITÍ						TECHNICKÉ INFORMACE		
		MONTÁŽ KORPUSŮ	MĚKKÉ DŘEVO	TVRDÉ DŘEVO	OKNA, EURO HRANOLY	PLOŠNÉ LEPENÍ DÝHY, HPL	3D LEPENÍ VE VAKUOVÝCH LISECH	ZAŘAZENÍ DLE NORMY EN 204	OTEVŘENÝ ČAS V MIN. PŘI 20°C	BALENÍ
JOWACOLL 103.10	PVAc	XX	XX	XX	X	XX	-	D3	5 - 8	1, 5, 10, 25 KG
JOWACOLL 104.05	PVAc	XX	XX	X	-	-	-	D2	6 - 8	1, 5, 10, 25 KG
JOWACOLL 104.20	PVAc	XX	XX	X	-	X	-	D2	8 - 11	1, 5, 10, 25 KG
JOWACOLL 107.00	PVAc	XX	XX	XX	XX	XX	-	D4	5 - 8	1, 5, 10, 30 KG
JOWACOLL 113.11	PVAc	XX	XX	XX	-	XX	-	D2	3 - 5	1, 5, 10, 25 KG
JOWACOLL 121.50	PVAc	XX	XX	-	-	XX	-	D2	4 - 6	1, 5, 10, 25 KG
JOWACOLL 124.00	PVAc	XX	XX	XX	-	XX	-	D2	5 - 7	25 KG
JOWACOLL 150.51	PU DISPERZE	-	-	-	-	-	XX	-	-	25 KG
JOWAT 10 950.20	MOČOVINO FORMALDEHYD. PRYSKYŘICE	-	XX (ZA TEPLA)	XX (ZA TEPLA)	-	XX (ZA TEPLA)	-	-	CCA 13	PRÁŠEK 25 KG

"XX" - VELMI VHODNÉ, "X" - VHODNÉ, "-" - NEVHODNÉ